



# PANDOMO® TerrazzoFiller

## Additif pour le remplissage des pores dans les systèmes PANDOMO® Terrazzo

- Consolide PANDOMO® TFW ou la poussière de ponçage dans les pores des systèmes PANDOMO® Terrazzo
- Améliore, en combinaison avec PANDOMO® TerrazzoHardener, les propriétés de résistance à l'abrasion, de dureté de la surface, de résistance aux produits chimiques et de résistance aux chocs
- Inodore et sans solvants



### Domaine d'utilisation:

PANDOMO® TerrazzoFiller est utilisé lors de la réalisation de sols/systèmes PANDOMO® Terrazzo poncés ou polis.

PANDOMO® TerrazzoFiller permet d'améliorer le revêtement de sol et ainsi d'obtenir, en association avec PANDOMO® TerrazzoHardener, une brillance nettement plus grande et de meilleures performances en termes de résistance à l'abrasion, de dureté de la surface, de résistance aux produits chimiques et de résistance aux chocs.

### Description :

PANDOMO® TerrazzoFiller est composé de polymères d'excellente qualité.

### Mise en œuvre sur des surfaces PANDOMO® Terrazzo:

Poncer soigneusement la surface avant l'application. Mélanger PANDOMO® TerrazzoFiller avec de l'eau

jusqu'à l'obtention d'une proportion de 1:4 ou 1:5, en fonction de la porosité du sol.

Nébuliser/pulvériser le mélange obtenu avec un vaporisateur à pompe et répandre PANDOMO® TFW à l'aide d'un tamis. Passer la spatule sur toute la surface puis répartir et faire pénétrer les deux composants jusqu'à ce que les pores soient fermés. Un film fin doit apparaître sur la surface, les suppléments (grains) dans PANDOMO® Terrazzo doivent être encore visibles.

Éliminer l'excédent de matériau avec un balai.

Il convient de traiter à nouveau la surface avec PANDOMO® TerrazzoHardener.

Poncer la surface à l'eau le lendemain.

En présence de pores encore ouverts, répéter l'opération comme décrit ci-dessus.

Il est également possible de poncer la surface.

Lors du ponçage de la surface, nébuliser/pulvériser PANDOMO® TerrazzoFiller et poncer à sec avec K 120. Répéter cette opération jusqu'à ce que les pores soient fermés.

Après cette opération, appliquer à nouveau PANDOMO® TerrazzoHardener afin de pouvoir poursuivre le ponçage après 8 heures.

### Important:

Avant l'application, la surface doit être exempte de poussière, de graisse, d'huile et de toute autre saleté. La surface doit au moins être légèrement sèche. Éliminer l'eau résiduelle stagnante sur la surface. Humidifier légèrement les sols très secs avant l'application.

### Consignes de sécurité et d'élimination:

Respecter les indications de la fiche de sécurité.

# PANDOMO® TerrazzoFiller

## Additif pour le remplissage des pores dans les systèmes PANDOMO® Terrazzo

### Données techniques selon les normes de qualité ARDEX:

Poids spécifique:	env. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Consommation:	env. 0,05 à 0,15 litres par m <sup>2</sup>
Conditionnement:	bidon de 20 l
Stockage:	à un endroit sec, env. 9 mois dans l'emballage d'origine fermé

Tenir compte des règles techniques généralement admises ainsi que des normes et fiches techniques en vigueur pour les différents métiers.

### Conseil d'application:

Service technique:           Tel.: +49 2302 664-505  
  Fax: +49 2302 664-437  
  pandomo@ardex.de